

Isolmant Fascia Tagliamuro

Dane techniczne

Grubość: 4 – 6 mm

Właściwości mechaniczne:

	4 mm	6 mm
Gęstość	50 kg/m^2	70 kg/m^2
Wytrzymałość na rozciąganie		
Wzdłużna	675 kPa	835 kPa
Poprzeczna	465 kPa	735 kPa
Wytrzymałość na ściskanie		
10%	30 kPa	85 kPa
25%	55 kPa	115 kPa
50%	125 kPa	185 kPa
Odształcenie trwałe		
0,5 h po odciążeniu	16%	8%
25 h po odciążeniu	7%	3%

Wymiary: 10 – 15 – 30 cm x 50 m

Sposób pakowania:
h 10 cm: 15 rolek (750 m b.)
h 15 cm: 10 rolek (500 m b.)
h 30 cm: 5 rolek (250 m b.)